

MountFilm HighTack ASLAN DK 3

Doppelklebefolie, permanent | permanent

Doppelklebefolie zum selbstklebenden Ausrüsten von Karten, Drucken, Plänen, Plakaten usw. Beidseitig abgedeckt, beide Seiten permanent klebend, eine Seite mit verzögerter Anfangshaftung, pH-neutraler Kleber

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC, transparent	
Foliendicke:	~ 70 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	
Abdeckung:	Seite mit Papierabdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
	Seite mit LDPE-Abdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 30 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 67 g/m ²
	silikonisierte LDPE-Folie	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	Seite mit Papierabdeckung	
	Permanent, mit verzögerter Anfangsklebkraft	
	sofort:	~ 4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
Reißdehnung:	Seite mit LDPE-Abdeckung	
	Permanent, mit besonders starker Klebkraft	
	sofort:	~ 10 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 20 N/25 mm
Temperaturbereich:	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 130 %
	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0)2204.708 80 · fax +49 (0)2204.708

50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

MountFilm HighTack **ASLAN DK 3**

Verarbeitung

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 03|2015

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204. 708 80 · **fax** +49 (0) 2204. 708

50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN