

# Premium MountFilm ASLAN DK 1

## Doppelklebefolie mit perfekter Planlage, permanent | permanent

Diese doppelseitig klebende Folie mit perfekter Planlage eignet sich hervorragend zum Erstellen von Zuschnitten und zum selbstklebenden Ausrüsten von Karten, Drucken, Plänen, Plakaten u. v. m. Die transparente Folie ist auf beiden Seiten abgedeckt und mit einem permanenten, pH-neutralen Kleber ausgerüstet, der eine verzögerte Anfangshaftung besitzt.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Weich-PVC, transparent	
<b>Foliendicke:</b>	~ 70 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	
<b>Abdeckung:</b>	Seite mit Silikonpapier:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
	Seite mit LDPE-Abdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier, beidseitig PE-beschichtet	Flächengewicht: ~ 140 g/m <sup>2</sup>
	silikonisierte Polyethylenfolie	Flächengewicht: ~ 60 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	Seite mit Silikonpapier	
	Permanent, mit verzögerter Anfangsklebkraft	
	sofort:	~ 4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	Seite mit LDPE-Abdeckung	
	Permanent, mit verzögerter Anfangsklebkraft	
	sofort:	~ 4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
<b>Reißdehnung:</b>	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 130 %
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 15 °C -30 °C bis +80 °C

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49(0)2204.708 80 · fax +49(0)2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

# ASLAN<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# Premium MountFilm **ASLAN DK 1**

## Verarbeitung

---

**Verklebung:**

Die Folie ist trocken zu verkleben.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

**Stand: 12|2017**

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

**fon** +49(0)2204.708 80 · **fax** +49(0)2204.708 50

**e-mail** info@ASLAN-Schwarz.com



**www.ASLAN-Schwarz.com**

**ASLAN**<sup>®</sup>

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**